

Beschrijving:

Eigenschappen:

P803 wordt aanbevolen voor het oplossen en verwijderen van cementslur, mortelresten, uitslag, kalkaanslag, vuil en roest, roestverkleuringen,... op alle zuurbestendige oppervlakken zoals keramiek.

Technische data:

Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L): 1,143
pH-waarde: 1,4

Toepassing:

Verdun het product in de verhouding van 1 L op 10 L lauw water. Schuur met deze oplossing het te behandelen oppervlakte en laat 5-tal minuten inwerken. Spoel grondig na en dweil uw keramische tegel droog, zodat losgemaakte aanslag goed verwijderd wordt.

Let op! Mag niet in aanraking komen met natuursteen (bv. niet over dorpel aftrekken,...)

Opbrengst:

Per fles van 1 liter die wordt opgelost in 10 liter water kan ongeveer een 20 m² worden behandeld.

Verpakking en opslag:

Verpakking:

1 liter, 5 liter

Opslag:

P803 is bij gesloten verpakking 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten toekeren. Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden.

Veiligheid:

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG

Symbolen: Xi: irriterend

C: Corrosief

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden.

Producent:

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menen

Belgium

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be